



CONCRETE EFFECT (RAW)

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPIS	Tynk dekoracyjny, imitujący strukturę betonu.
KOLOR	Szary.
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia zgodnie z systemem barwienia NCS oraz RAL.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Dynamic, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża. - tynki cementowe i cementowo-wapienne - podłoża betonowe Należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. - podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego Należy wysezonować nie krócej niż 3 dni. Podłoża niemalowane - gładzie gipsowe Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. - płyty kartonowo - gipsowe Łączenia płyt wyszpachlować. We wszystkich wymienionych podłożach, należy pamiętać, aby nierówności, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym DYNAPRIMER P100. - powłoki malarskie Muszą być mocne o dobrej przyczepności. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 - 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową DYNAPRIMER P300. Podłoża malowane
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Produkt gotowy do użycia. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Paca wenecka
INFORMACJE TECHNICZNE	Rozcieńczalnik: woda Ciężar właściwy: 1.6 g/ml Wydajność do: CONCRETE EFFECT: 1.1 kg/m² CONCRETE EFFECT (RAW) : 1.7 kg/m² aw Wydajność zależy od takich czynników jak: porowatość, chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji. pH: ok. 11
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 12 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 21 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	DYNAPRIMER P100, DYNAPRIMER P300
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w



CONCRETE EFFECT (RAW)

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).

OPAKOWANIA	12 kg
ATESTY/NORMY	PN-EN 15824:2010
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	1.4 g/l
VOC kategoria	A/1
VOC limit	200 g/l
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać mechanicznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty DYNAMIC mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H MAM Sp. z o.o. normami. Produkty DYNAMIC, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
DATA AKTUALIZACJI	29-09-2021