



DynaClay
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPIS	Jednowarstwowy tynk dekoracyjny, produkt na bazie naturalnej gliny.
KOLOR	Piaskowy
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami DYNAMIC
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego DYNAMIC, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża. - tynki cementowe i cementowo-wapienne - podłoża betonowe Należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. - podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego Należy wysezonować nie krócej niż 3 dni. Podłoża niemalowane - gładzie gipsowe Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. - płyty kartonowo - gipsowe Łączenia płyt wyszpachlować. We wszystkich wymienionych podłożach, należy pamiętać, aby nierówności, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CLAYPRIMER PC300. - powłoki malarskie Muszą być mocne o dobrej przyczepności. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 - 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową CLAYPRIMER PC300. Podłoża malowane
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody (30% wody na 1 kg). Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pigmentowania masy, pigment należy rozproszyc w wodzie zarobowej, a następnie wsypać zawartość opakowania i wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Paca wenecka, paca wenecka miękka Tynk jednowarstwowy
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	Woda
Cieężar właściwy:	1.83 g/cm ³ (zawartość wody 30%)
Wydajność do:	Suchy produkt: 1 kg/m ²
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	12.5 (zawartość wody 30%)
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:
Suchy w dotyku:	Po 12 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	Po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.



DynaClay

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CRAFT CLAY PRIMER PC300
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	8 kg,
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	0.3 g/l
VOC kategoria	A/1
VOC limit	200 g/l
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać mechanicznie unikając tworzenia pyłu. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami. Produkty Dynamic, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
DATA AKTUALIZACJI	29-05-2023